



SUOMEN KUITULEVY OY  
FINNISH FIBREBOARD LTD

SUORITUSTASOILMOITUS  
Nro. FF1CPRHB

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

**Leijona kovalevy, vakiolaatu**  
**Leijona kovalevy, käyttölaatu**  
**Leijona kovalevy, maalattu**

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

**Leijona kovalevy, vakiolaatu**  
**Leijona kovalevy, käyttölaatu**  
**Leijona kovalevy, maalattu**

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

**Kova kuitulevy sisäkäytössä ei-kantavana rakenneosana kuivissa olosuhteissa (levytyyppi HB)**

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

**Suomen Kuitulevy Oy**  
**PL 4**  
**FI-18101 Heinola**  
**Tel. + 358 20 110 3300**  
**Fax + 358 20 110 3307**

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

**Ei relevantti**

6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

**AVPC – luokka 4**

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteoilmoituksesta:

**Ei relevantti**

8. Kun kyse on suoritusasteoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

**Ei relevantti**

9. Ilmoitetut suoritusastot

Ominaisuus	Yksikkö	Paksuus mm			
		≤ 3.0	4.8	6.0	
Taivutuslujuus	N/mm <sup>2</sup>	30	30	25	EN 622-2
Poikittaisvetolujuus	N/mm <sup>2</sup>	0.50	0.50	0.50	
Paksuusturpoama (24 h)	%	37	30	25	
Formaldehydi	luokka	E1	E1	E1	EN 13986:2004
Palokäyttäytyminen	luokka	NPD	NPD	D-s2, d0	
Vesihöyryn läpäisevyys	wet cup μ	20	20	20	
Vesihöyryn läpäisevyys	dry cup μ	30	30	30	
Äänen absorptoituminen	250-500 Hz	0.10	0.10	0.10	
Äänen absorptoituminen	1000-2000 Hz	0.20	0.20	0.20	
Lämmönjohtavuus	W/(m·K)	0.14	0.14	0.14	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset. Tämä suoritusastoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Heinola, 14.6.2013

**Suomen Kuitulevy Oy**

*Kaija Ahonen*

Kaija Ahonen, Tuotantopäällikkö  
Suomen Kuitulevy Oy