

**SUORITUSTASOILMOITUS**  
**Nro. FF2CPRHB.H**

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

**Leijona Öljykarkaistu**  
**Leijona HD Seinälevy**

2. Tyypin-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

**Leijona Öljykarkaistu**  
**Leijona HD Seinälevy**

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

**Kova kuitulevy sisäkäytössä ei-kantavana rakenneosana kosteissa olosuhteissa (levytyyppi HB.H)**

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

**Suomen Kuitulevy Oy**  
**PL 4**  
**FI-18101 Heinola**  
**Tel. + 358 20 110 3300**  
**Fax + 358 20 110 3307**

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

**Ei relevantti**

6. Rakennustuotteen suoritusasteen pisyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

**AVPC – luokka 4**

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteoilmoituksesta:

**Ei relevantti**

8. Kun kyse on suoritusasteoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

**Ei relevantti**



SUOMEN KUITULEVY OY  
FINNISH FIBREBOARD LTD.

9. Ilmoitetut suoritustasot

Ominaisuus	Yksikkö	Paksuus mm			
		≥ 3,0 to 3,5	> 3,5 to 5,5	> 5,5	
Taivutuslujuus	N/mm <sup>2</sup>	35	32	30	EN 622-2
Poikittaisvetolujuus	N/mm <sup>2</sup>	0.60	0.60	0.30	
Kosteudenkestävyys	N/mm <sup>2</sup>	0.30	0.30	0.25	
Paksuusturpoama (24 h)	%	25	20	20	
Formaldehydi	luokka	E1	E1	E1	EN 13986:2004 + A1:2015
Palokäyttätyminen, käyttötapa ilman ilmarakoa, poislukien lattiakäyttö <sup>1</sup>	luokka	NPD	NPD	D-s2, d0	
Palokäyttätyminen, käyttötapa ilman ilmarakoa levyn takana, lattiakäyttö <sup>1</sup>	luokka	NPD	NPD	D <sub>fi</sub> -s1	
Palokäyttätyminen, käyttötapa suljetulla ilmaraoilla, poislukien lattiakäyttö <sup>2</sup>	luokka	NPD	NPD	D-s2, d2	
Palokäyttätyminen, käyttötapa millainen tahansa, lattiakäyttö	luokka	Efl	Efl	Efl	
Palokäyttätyminen, käyttötapa millainen tahansa	luokka	E	E	E	
Vesihöyryn läpäisevyys	wet cup μ	20	20	20	
Vesihöyryn läpäisevyys	dry cup μ	30	30	30	
Äänen absorptoituminen	250–500 Hz	0.10	0.10	0.10	
Äänen absorptoituminen	1000–2000 Hz	0.20	0.20	0.20	
Lämmönjohtavuus	W/(m·K)	0.14	0.14	0.14	
Biologinen kestävyys	käyttöluokka	2	2	2	


<sup>1</sup> Asetetaan ilman ilmarakoa suoraan vasten luokan A1 tai A2-s1, d0 tuotteita, joiden minimitiheys on 10 kg/m<sup>3</sup>, tai vasten vähintään luokan D-s2, d2 tuotteita, joiden minimitiheys on 400 kg/m<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Puupohjaisen levyn taakse jätetään suljettu ilmarako, joka on enintään 22 mm. Ontelon vastaosan on oltava vähintään luokan A2-s1, d0 tuote, jonka vähimmäistiheys on 10 kg/m<sup>3</sup>

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Heinola, 28.6.2016

  
Kaija Ahonen, Tuotantopäällikkö  
Suomen Kuitulevy Oy